MATTHEWS PAINT

MPC162

Accélérateurs de polyuréthanne acrylique

Accélérateurs MAP®

Les accélérateurs de polyuréthanne acrylique sont conçus pour réduire les temps hors poussière, hors poisse, de durcissement et de masquage de la plupart des uréthanes Matthews à deux composants.
Ces accélérateurs conviennent parfaitement pour une utilisation par température fraîche ou pour accélérer l'application des vinyles.

L'accélérateur 287 437SP est conçu pour une utilisation avec le MAP® classique, le MAP® Satiné, le MAP® Satiné COV ou l'Apprêt U Matthews. Ce produit offre une combinaison unique de séchage rapide et de vie en pot prolongée qu'on ne retrouve pas chez les accélérateurs traditionnels.

L'activateur turbo 287 484SP HS a été mis au point pour offrir un temps de séchage record pour les produits MAP® COV HS et TactileClear™. Cet accélérateur permet d'obtenir les temps de séchage les plus courts à ce jour, sans pour autant sacrifier la vie en pot, le respect des niveaux de COV ou le rendement total.

Mode d'emploi

Mélange :

	Quantité par gallon prêt à vaporiser
287 437SP Accélérateur	
MAP/MAP Satiné	6 oz
MAP COV Satiné	6 oz
274 685SP/274 686SP Apprêt U	6 oz
287 484SP HS Turbo Activateur	
MAP COV HS	4 oz
6125SP TactileClear	4 oz

Attention :

Des quantités dépassant celles qui sont indiquées ci-dessus risquent de provoquer un durcissement incorrect qui compromettrait la résistance à long terme.

Les proportions des mélanges ne sont fournies qu'à titre indicatif; chaque produit réagit différemment, en fonction des conditions telles que l'humidité, la température et les courants d'air. Malgré l'utilisation d'un accélérateur, il faut néanmoins ajouter le catalyseur adéquat selon les proportions correctes pour obtenir les meilleurs résultats.

Accélérateurs MAP®

Accélérateurs de polyuréthanne acrylique

Caractéristiques de rendement

	Sec hors poussière	Sec hors poisse	Vie en pot à 21 °C (70 °F)
287 437SP Accélérateur			
MAP/MAP Satiné	15 minutes	1 heure	2 heures
MAP COV Satiné	15 minutes	20 minutes	2 heures
Apprêt U	20 minutes	30 minutes	2 à 3 heures
287 484SP HS Turbo Activateur			
MAP COV HS	15 minutes	1,5 à 2 heures	1 à 2 heures
TactileClear™	15 minutes	1,5 heure	1 à 2 heures

Important :

Il se peut qu'il faille mélanger le contenu de cet emballage à d'autres composants avant de pouvoir utiliser le produit.
Avant d'ouvrir les emballages, lire attentivement les étiquettes en s'assurant d'avoir bien pris connaissance des risques inhérents à chacun des composants et tenir compte de l'ensemble de ces risques au moment d'utiliser le mélange. Une mauvaise technique de vaporisation peut entraîner des conditions dangereuses. Pour éviter les risques de blessures ou d'incendie, suivre les instructions du fabricant de l'équipement de vaporisation. Suivre le mode d'emploi du respirateur. Porter de l'équipement de protection pour les yeux et la peau. Respecter toutes les consignes de sécurité qui s'appliquent.

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité et les manipulations, consulter les étiquettes et la fiche signalétique de sécurité du produit.

INFORMATION MÉDICALE D'URGENCE OU CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS - ÉTATS-UNIS (412) 434-4515; CANADA (514) 645-1320; MEXIQUE 01-800-00-21-400

Les produits décrits sont réservés à un usage professionnel par un personnel formé et utilisant l'équipement adéquat. Ils ne sont pas destinés au grand public. L'utilisation de ces produits implique des risques et doit s'effectuer selon les instructions fournies, en observant les recommandations et les avertissements indiqués sur l'étiquette. Les déclarations et méthodes décrites se fondent sur les meilleures pratiques et la meilleure information dont dispose Matthews Paint. Les méthodes d'application mentionnées ne sont que des suggestions et ne constituent nullement une déclaration ou une garantie quant au rendement, aux résultats ou à l'adéquation à une fin particulière. Matthews Paint ne garantit pas non plus la non-violation de brevet lors de l'utilisation de l'une des formules ou méthodes indiquées ici.
Pour obtenir de l'aide technique, veuillez appeler le numéro sans frais 1-800-323-6593.

MATTHEWS PAINT

Un revêtement de qualité inégalée pour la signalisation architecturale

LakeView Corporate Park • 8201 – 100th Street
Pleasant Prairie, WI 53158-2201, États-Unis
Numéro sans frais : 1-800-323-6593 • Wisconsin : (262) 947-0700
Télécopieur sans frais : 1-800-947-0377 • Télécopieur : (262) 947-0444

©2005 Matthews Paint Company